

Flussig S-3330

Flussig S-3330为改性聚硅氧烷，可有效提高涂料对底材的润湿能力，抗刮、耐磨损性和滑度，以及增加涂料的光泽度。应用于溶剂型体系及无溶剂体系，及水性体系。本品适合应用于以下领域：

本器漆、金属漆、塑胶漆、卷钢及难润湿的底材上。不适用150℃以上的烤漆中

使用方法

Flussig S-3330 的有效质量的百分比浓度范围一般为总配方固含量的0.1-2.0%。由于其含量较高，可酌量稀释。因其是有机硅产品所以尽量在研磨前添加，以减少漆膜弊病。

技术数据

外观	透明液体
不挥发份	100%
闭杯闪点	80℃
比重（25℃）	1.02

储存

储存时须远离火源、热源，密闭干燥保存，保质期为12个月

产品特性

- 作为有机硅添加剂，倾向于底材润湿，可以提高流平效果，提高耐磨性和抗刮伤性
- 可提高涂料的光泽和透明性

包装

25kg/桶装